



Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation

BrakeStopFlam®-PU



IMO Resolution MSC.307 (88) - FTP-Code 2010, Anlage 1, Part 5

EPH ST-25-10-13-01

3506100

Schwerentflammbar

Technische Daten	Wert / Informationen		
Warenname	BrakeStopFlam®-PU		
Art der Bindung	Lüfthärtend , 1 Komponent		
Rohdichte	Ca. +/- 950 kg/m³		
Erhärtungszeit	5 – 7 Minuten Bei 20 °		
Anwendungs	Schott/Wand+ Deckenverkleidung Bodenbeläge Decksbeläge		
Farbe	Weiß		
Zusatzstoff	BrakeStopFlam F-Flammschutzmittel 6-8%		
Leimauftrag	Furnier 100 g/m ² Plywood 240g/m ² - max 300g/m ² Stabplatte 200 g/m ² DIN EN 314 Class 4		
Chemische Charakterisierung	Polyurethan		
Betriebsdauer	At 20°C 8		
Viskosität	Ca. 10000 mPa.s		
Verpackung	800 G Flaschen- 6 Kg Kanister		
Lieferbedingung	Betriebsbereit		
Lagerung	20°C – 9 Monaten Schützt vom Kälte , in eine trockene und kühles Ort lagern		
Auftragsart	Roller and Spatula		
Brandverhaltung	IMO Resolution 307(88) 2010 FTP Code, Anlage 1 Part 5		
Steuerrad- zulassung	Module B BG.V Module D DNVGL MED00000KH		



Zeugnis

HS Code Nº







Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany www.eph-dresden.de



akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-25-10-13-01

Produkt:

BrakeStopFlam®-PU (Klebstoff)

Product:

BrakeStopFlam®-PU (adhesive)

Hersteller:

Patrick Leleu Furnier GmbH, Eichetstraße 14, 76456 Kuppenheim,

Manufacturer:

Deutschland / Germany

Auftrag: Order:

Prüfung auf Oberflächen-Entflammbarkeit gemäß IMO Res. MSC. 307(88)

FTP Code 2010, Anlage 1, Teil 5

Test for surface flammability acc. to IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Prüfbericht / Test report:

2725347

Prüfergebnisse: *Test results:*

Parameter / Parameter		Prüfergebnis / Test result (n = 3)
Kritischer Wärme <mark>fluss</mark> beim Verlöschen <i>Critical flux at exting<mark>uishme</mark>nt</i>	CFE [kW/m²]	27,1
Wärme für anhaltendes Brennen Heat of sustained burning	Q _{sb} [MJ/m²]	1,63
Freigesetzte Gesamtwärmemenge Total heat release	Q _t [MJ]	0,059
Maximale Wärme <mark>freisetzungsrate</mark> Peak heat release	Q _p [kW]	0,88
Brennende Tropfen / Burning droplets		Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Prüfungen (Mittelwert) / Number of tests (Mean value)

Bewertung:

Das o.g. Produkt hat die Anforderungen zur Oberflächen-Entflammbarkeit gemäß

Assessment:

IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010, Anlage 1, Teil 5 für den Einsatz als Klebstoff im

Schiffbau erfüllt.

The above mentioned product has fulfilled the surface flammability requirements acc. to IMO Res. MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5 for application as adhesive for

marine constructio<mark>n.</mark>

Dresden, 13.10.2025



R. Pig/

Leiter des Prüflaboratoriums

· Adous Mosseld

verantwortlicher Bearbeiter